

# BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 6,8% 2X500MM (1KG)

## GUILBERT-EXPRESS

Conception idéale pour effectuer un brasage d'assemblage des jeux standards, compris entre 0,05 à 0,1 mm  
offre une fluidité standard  
destinée aux travaux de plomberie sanitaire  
composition : Phosphore 6,8% - Cuivre  
intervalle de fusion (°C) : 710-815  
température de fusion (°C) : 730  
résistance mécanique (daN/mm<sup>2</sup>) : 45  
assemblages type : Cuivre / cuivre  
décapants préconisés : GE6GFA - GE6PFA.

### Caractéristiques

conditionnement (gr)	1000
longueur (mm)	500
Ø (mm)	2

Référence	Prix HT
10543037 BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 6,8% 2X500MM (1KG)	-