

BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 800 2MM (1KG)

CASTOLIN FRANCE SA

Destiné aux assemblages capillaires de pièces en métaux cuivreux pour échangeurs de chaleur, conditionnement d'air, installations frigorifiques, installations sanitaires, équipements électrotechniques

composition chimique : Phosphore 6,4-7%, Argent 1,5-2,5%, Cuivre pour le reste

intervalle de fusion : 650 - 820 °C

utilisation recommandée des décapants CASTOLIN 800, 808 PF selon le métal de base

longueur : 500 mm.

Caractéristiques

conditionnement (gr)	1000
Ø (mm)	2,0

Référence	Prix HT
9116818 BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 800 2MM (1KG)	-