

COLLE A BOIS RAPIDE

BLANCHON

Fabriquée à partir de résines thermoplastiques sans adjonction de charges minérales
permet l'assemblage de tous les bois (massifs, contreplaqués, agglomérés), placage des stratifiés en intérieur
formation d'un film transparent sans auréole après séchage
haute viscosité et ininflammable
serrage : 10 à 15 minutes à 20°C
temps de durcissement définitif : 12 h.

Caractéristiques

Référence	contenance (kg)	Prix HT
159579	0,750	-
159580	5	-