

# COLLE VINYLIQUE R64 SPECIAL D4

BOSTIK

Colle à bois monocomposante en dispersion aqueuse résistante à l'humidité  
permet l'assemblage, l'aboutage de bois massifs, dérivés du bois, placage bois, stratifiés à  
froid et à chaud  
pour menuiseries intérieures et extérieures  
forte résistance à l'eau  
prête à l'emploi  
non abrasive  
temps ouvert maximum à +20°C : 12 minutes  
température d'utilisation : +10°C minimum  
résistance finale du collage obtenue après 7 jours environ  
des colorations du joint de colle ou des supports environnants sont susceptibles  
d'apparaître avec les bois contenant beaucoup de tanin (chêne, noyer, cohue, tali, etc...).

## Caractéristiques

Référence	conditionnement	contenance (kg)	Prix HT
199158	biberon	0,750	-
199159	seau	5	-