

COLLE VINYLIQUE UR SPECIAL D2

BOSTIK

Colle vinylique pour assemblage et placage à prise rapide
pour assemblage de bois de toutes essences, placage de stratifiés à froid ou à chaud sur
panneaux de particules (sauf hydrofugés et ignifugés)
collage de chants, jointage de placages
excellente résistance à l'arrachement
temps ouvert maximum à +20 °C : 15 minutes
température d'utilisation : +6°C minimum
avant usinage, laisser stabiliser 4h minium
résistance finale du collage obtenue après 7 jours environ.

Caractéristiques

| Référence | conditionnement | contenance (kg) | Prix HT |
|-----------|-----------------|-----------------|---------|
| 199160 | biberon | 0,750 | - |
| 199162 | seau | 5 | - |