

FIL MIG ALU ALG5 (ER5356) - BOBINE PLASTIQUE (6KG)

SELECTARC

Métal d'apport Al-Mg utilisé pour le soudage des alliages d'aluminium type AlMg5, 5056, 5083, 5454, 6005 A
applications : Construction navale et ferroviaire, benne et remorque
gaz de protection (ISO 14175) :
- Ar/He : 18-20 l/min
- Argon : 18-20 l/min
caractéristiques mécaniques du métal déposé :
- Rp0.2 : 120 MPa
- Rm : 280 Mpa
- A5 : 30 %.

Caractéristiques

conditionnement	bobine plastique s300
poids (kg)	6

Référence	Ø (mm)	Prix HT
10535404	1.2	-
10535403	1.0	-