

FLUX DECAPANT EN PATE SELECTARC AG-FLUX (200GR)

SELECTARC

Conforme aux normes : EN 1054 : FH10.

Pâte prête à l'emploi

rendement élevé avec une application minimale
utilisé pour les installations de gaz combustible

utilisations : brasage à l'argent des métaux ferreux et cuivreux, installations de gaz
combustible,

peut être assemblé avec l'alliage acier carbone, acier inoxydables et alliages cuivreux
température d'application : 500 à 800°C

flux sans acide borique

certifié A.T.G.

Caractéristiques

conditionnement (gr)

200

Référence

10536422 FLUX DECAPANT EN PATE SELECTARC AG-FLUX (200GR)

Prix HT

-