

PEINTURE DE PROTECTION METAL COMBICOLOR AQUA

RUST OLEUM FRANCE SA

Primaire et une couche de finition antirouille en un seul produit, à base d'une résine alkyde modifiée par un acrylate à base d'eau, offrant de bonnes propriétés de séchage. Contient des pigments antirouille et est exempt de plomb, de chromate et de zinc. Sera appliquée sur acier nu, dérouillé manuellement, ou sur acier recouvert du Combi Color Aqua Primer conçu pour être appliquée à la brosse et au rouleau, et peut également être appliquée au pistolet. Assure une protection anti-corrosion en milieu industriel peu agressif pour les structures métalliques situées en ambiance industrielle plus agressive, il est recommandé d'appliquer en première couche le CombiColor Aqua Primer. RUSTOLEUM résistance à la chaleur: 90°C (chaleur sèche). Temps de séchage à 20°C/HR 50% : au toucher : 2 heures (20°C) / manipulable : 8-16 heures (20°C) / recouvrable : 16 heures (20°C) / dur à toucher : 7 jours (20°C). Consommation théorique : brillant : 10 m²/l pour 40-45 micron de film sec, en fonction de la teinte. Satin : 10 m²/l pour 45 micron de film sec, en fonction de la teinte.

Caractéristiques

conditionnement (l)

0.75

Référence	Aspect	Coloris	Teinte RAL	Prix HT
10536762	brillant	bleu clair	5012	-
10536774	brillant	blanc pour	9010	-
10536773	brillant	gris anthracite	7016	-
10536772	brillant	gris souris	7005	-
10536763	brillant	bleu gentiane	5010	-
10536771	brillant	gris argent	7001	-
10536770	brillant	gris clair	7035	-
10536769	brillant	noir foncé	9005	-
10536764	brillant	vert mousse	6005	-
10536767	brillant	rouge feu	3000	-
10536766	brillant	jaune zinc	1018	-
10536765	brillant	ivoire clair	1015	-
10536775	satin	blanc pur	9010	-
10536768	satin	noir foncé	9005	-