

PRIMAIRE ANTIROUILLE ULIFER PM 1201 SR

COMUS

Primaire à séchage rapide destiné à la protection des métaux ferreux recouvrable par des peintures glycéro, alkydes courtes en huile, polyuréthanes intérieur - extérieur
rendement : 10 m²/L
sec au toucher : 15 min
empilable : 1 h 30 min
recouvrable : 2 heures
aspect : satiné
matériel d'application :
- brosse / rouleau / airless : prêt à l'emploi
- pistolet pneumatique : 5 à 6 % de xylène
solvant : xylène.

Caractéristiques

conditionnement (kg)

4

Référence	coloris	Prix HT
156134	gris foncé	-
156136	noir	-
156138	rouge oxyde	-